



Oberwald 027/973 11 03 [info@hisport.ch](mailto:info@hisport.ch) [www.hisport.ch](http://www.hisport.ch)

## Waxtipp

Aktualisiert am 18. Januar 2019

Zeit 8 Uhr 45

Lufttemperatur:

-4°

Wetter:

leichter Schneefall

Schnee:

pulver

### Skating

Toko: LF  
Swix: Cera Nova

Rot : Gelb 1:2  
LF7 : LF8 1:2

Belag: Mit Plexiklinge abziehen und mit „Toko oval Steelbürste“ gut ausbürsten, **leichte** Struktur mit „Holmenkol Cross-StructureTool“, am Schluss mit Nylonbürste polieren

### Klassisch

Gleitzone: gleiche Präparation wie Skating

Abstosszone:

Toko: Grip  
Grip  
Grip

Grün 1 Schicht  
Blau 1 Schicht  
Rot 2 Schichten

Bei Erwärmung Grip Rot oder Gelb nachwaxen.

Swix: Kristal  
Kristal  
Kristal

VR 30 1 Schicht  
VR 40 1 Schicht  
VR 45 2 Schichten

Bei Erwärmung Kristal VR 45 oder VR 50 nachwaxen.

**Loipenzustand sehen sie im Wintersportbericht von OGT**